


PRÜFBERICHT ZUGVERSUCH

Solamount Carportnetz | Knotenloses Raschelnetz aus Polypropylen

PRÜFANGABEN			
Produkt	PP-Raschelnetz, knotenlos	Prüfdatum	18.09.2026, 15:01 Uhr
Prüfnorm	GB/T 8834-2016	Maschenweite	4 × 4 cm
Prüfgeschwindigkeit	100 mm/min	Einspannlänge	2.200 mm
Prüfart	Werksprüfung	Probenanzahl	1

KRAFT-VERFORMUNGS-DIAGRAMM



PRÜFERGEBNIS			
Probe Nr.	Einspannlänge (mm)	Höchstzugkraft (N)	Dehnung (%)
1	2.200,00	280,47	1,354

Die Prüfung wurde als Werksprüfung im Rahmen der Produktion durchgeführt.
 Die Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die geprüfte Probe.